

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## Klenotnická pájka Au 14/P žlutá

### Základní použití:

Pájení klenotnických slitin Au ryzosti 585/1000 žluté barvy.

### Chemické složení:

Obchodní název	Obsah legujících prvků (%)		
	Au	Ag	Ostatní
<b>Au 14 / P žlutá</b>	58,5	14,4	27,1

Podle požadavků PN 17/98 Zlaté klenotnické slitiny:

Obsah Au nesmí být nižší, než 58,5 %.

Obsah Ag se může ve slitině pohybovat v rozmezí  $\pm 0,5$  % od obsahu uvedeného ve výše uvedené tabulce.

Celkový obsah doprovodných prvků (Fe, Bi, Sb, Pb) nesmí být větší, než 0,25 %.

Pájka neobsahuje kadmium.

### Výrobní tvar a rozměry:

Pájka je dodávána ve formě ražených plíšků o tl. 0,35 mm a rozměrech 20 x 30 mm s označením Au 14/P.

### Technické údaje:

Interval tavení:	Teplota solidu:	660 °C
	Teplota liquidu:	742 °C
Pracovní teplota:		750 °C
Hustota:		12,76 g/cm <sup>3</sup>



**SAFINA, a.s.**, Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká republika  
tel.: +420 241 024 111, fax: +420 241 024 475, e-mail: obchod@safina.cz  
[www.safina.cz](http://www.safina.cz)



CE 0088